

Краска В-1001 «Моющая»

Назначение:

Водостойкая краска В-1001 предназначена для высококачественной окраски помещений по кирпичным, бетонным, деревянным, оштукатуренным поверхностям, стеклообоям, гипсокартонным плитам, аквапанелям, ДВП, ДСП.

Водоразбавимая, нетоксичная, не имеет запаха, обладает хорошей паропроницаемостью, хорошей кроющей способностью, создает шелковисто-матовую поверхность.

Отличительные особенности:

Свойства компонентов краски В-1001 дают ей следующие преимущества перед обычными водно-дисперсионными красками:

- Хорошая стойкость к влажному истиранию;
- Отличная укрывистость;
- Высокая степень белизны;
- Хорошая стойкость к разбрызгиванию.

Основные параметры:

Стойкость к влажному истиранию (200 циклов)	2 класс
Укрывистость высушенной пленки	не более 170 г/м ²
Стойкость пленки к статическому воздействию воды.....	не менее 12 часов
Адгезия покрытия основанию.....	не менее 1 Мпа
Время высыхания до степени 3.....	1 час

Технология нанесения:

Перед нанесением краски старые, непрочно держащиеся меловые или известково-меловые покрытия удалить механическим путем, очистить от грязи, жировых пятен, обеспылить, при необходимости зашпатлевать. Поверхности, окрашенные масляными красками, заматовать.

Для поверхностей, пораженных плесенью, водорослями и другими микроорганизмами, требуется обязательная обработка антисептическими составами.

В некоторых случаях для улучшения качества окрашиваемой поверхности и снижения расхода краски рекомендуется выполнить предварительное грунтование. В качестве грунтовки должен использоваться состав на основе акрилового связующего (ГЗ-2501). Окраску производят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния. Наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя краски при температуре 20±2°С составляет 1 час.

Для окраски использовать валик, кисть либо краскораспылитель.

Ориентировочный расход:

150-300 г/м² на гладкой поверхности при однослойном покрытии. Точный расход зависит от степени подготовленности окрашиваемой поверхности и определяется пробным нанесением.

Срок хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при t не ниже +5°С и не более +30°С. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.

Растворитель: вода.

ВНИМАНИЕ! Вся информация о наших продуктах основана на наших сегодняшних знаниях и опыте. С правовой точки зрения из этого нельзя делать выводы по поводу обязательности определенных свойств того или иного продукта в определенных областях применения. Каждый потребитель наших продуктов должен самостоятельно и с полной ответственностью проверить их пригодность для использования в собственных конкретных условиях и на конкретных объектах. При этом потребитель должен соблюдать требования всех правил и других регулирующих актов, ограничивающих применение наших продуктов.