

# tanssi 20

[тансси]

## Водно-дисперсионный полиуретановый полуматовый лак

Для пола и лестниц

Экстрапрочное покрытие

Высокое содержание полиуретана

Сохраняет и подчеркивает естественный цвет древесины

Быстро сохнет

### Назначение

Для лакирования дощатых и паркетных полов, лестниц, мебели, дверей, перил, плинтусов, художественных изделий из древесины. Не применять для детских игрушек и поверхностей, контактирующих с продуктами.

### Состав

Водная дисперсия полиуретанового сополимера, вода, добавки.

### Инструкция по применению

#### 1. Подготовка поверхности

Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, смолу, следы клея, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтруемые поверхности промыть, шлифовать тонкой шлифовальной бумагой для удаления ворса. При отделке прозрачным лаком достаточно нанесения в два слоя, при отделке колерованным лаком наносят два цветных слоя, затем один слой прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) каждый слой колерованного лака необходимо наносить без перерывов во избежание образования видимых стыков.

#### 2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, лака и изделия должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

#### 3. Окрашивание

Лаки перемешать до однородного состояния, для нанесения первым слоем при необходимости разбавить чистой водой на 10% по объему. Первый слой хорошо просушить и шлифовать тонкой шлифовальной бумагой для удаления ворса. При отделке прозрачным лаком достаточно нанесения в два слоя, при отделке колерованным лаком наносят два цветных слоя, затем один слой прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) каждый слой колерованного лака необходимо наносить без перерывов во избежание образования видимых стыков.

#### 4. Уход за покрытием

После полного высыхания покрытие выдерживает мытье влажной губкой с нейтральными моющими средствами. В первый месяц после лакирования протирать с осторожностью. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ на покрытие.



Степень блеска не более:  
20 (полуматовое)

Разбавитель:  
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:  
25-35 %

Способ нанесения:  
Кисть из синтетического волокна,  
валик, шпатель

Плотность:  
1 г/см<sup>3</sup>

База:  
С (колеруемый лак)

Межслойная сушка:  
24 часа при 20 °С


Норма расхода:  
10-14 м<sup>2</sup>/л в 1 слой

Совместимость:  
С прочными покрытиями из водно-дисперсионных акриловых и полиуретановых лаков

Система колеровки:  
Пигментными пастами TalaTint,  
по каталогам для лаков, антисептиков

Срок и условия хранения:  
3 года со дня изготовления  
при температуре от +5 °С до +35 °С  
в невскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:  
0,9 | 2,7 | 4,5

