

hehku

[хехку]

Водно-дисперсионная полиакриловая глубокоматовая белоснежная краска

Для потолка

Антибликовая

Белоснежная

Высокоукрывистая

Тиксотропная



Назначение

Для высококачественной отделки потолков в помещениях с нормальной влажностью по оштукатуренным, шпатлеванным поверхностям, гипсокартону, в жилых и офисных помещениях, спортивных, лечебно-профилактических и детских учреждениях.

Состав

Вода, наполнители, диоксид титана, дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Защитить неокрашиваемые места. Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать и нанести грунтовку talaalmi. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку talaalmi на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Краску перемешать до однородности. Окрашивая первый слой ручным инструментом, разбавить краску чистой водой до 10% от объема, второй слой уже не разбавлять или разбавить до нужной вязкости не более 10% от объема. При безвоздушном распылении — не разбавлять.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой через 30 суток после окрашивания.

Степень блеска не более:
2 (глубокоматовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
50-55 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,021")

Плотность:
1,45-1,50 г/см³

Белая краска

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C

Норма расхода:
11 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных красок

Система колеровки:
Не колеруется

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в невскрытой банке. Не нагревать.

3 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9

