

**Лак водно-дисперсионный для древесины ТМ и ТГ****Назначение и применение:**

Предназначен для наружной и внутренней отделки изделий из древесины (кроме полов), керамических и стеклянных изделий. Образует прозрачное защитное покрытие, подчеркивающее натуральный вид покрытого материала. Нетоксичен, практически не имеют запаха. Образует полуматовое (глянцевое) покрытие, устойчивое к истиранию, ударам, царапинам, влаге, перемене температуры.

**Основные параметры:**

Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток) .....	30-42%
Время сушки слоя 100мкм при $t=20^{\circ}\text{C}$ , до степени 3 .....	1 час
Минимальное время до штабелирования изделий .....	24 часа
Вязкость .....	250с, (В3-246 сопло 4мм), 35dPaxs

**Технология нанесения:**

Поверхность очистить от пыли и загрязнений. Влажность окрашиваемой поверхности должна быть не выше 15%. Температура воздуха в рабочей зоне, а также температура изделия и лака должна быть не ниже  $+15^{\circ}\text{C}$  и не более  $+30^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность 60-80%. Не красить нагретые поверхности. Лак тщательно перемешать. Лак нанести в один-три слоя (оптимально в два слоя) кистью, валиком или краскопультом на предварительно подготовленную и загрунтованную водно-дисперсионной акриловой грунтовкой поверхность. Время сушки каждого слоя лака при температуре от  $+20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  не менее 1 часа. Перед нанесением каждого последующего слоя лака рекомендуется выполнить подшлифовку поверхности. Окрашенное изделие выдержать при температуре не ниже  $+20^{\circ}\text{C}$  в течение 24 часов. Покрытие не подвергать максимальным нагрузкам в течение 7 суток с момента окраски.

**Ориентировочный расход:**

80-100 г/м<sup>2</sup> при однослоином покрытии гладкой поверхности по данным лабораторных исследований. Точный расход зависит от способа окраски, степени подготовленности окрашиваемой поверхности и определяется пробным нанесением.

**Срок хранения:**

Хранить в плотно закрытой таре при  $t$  не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  и не более  $+30^{\circ}\text{C}$ .

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

**Растворитель:** вода.

**ВНИМАНИЕ!** Вся информация о наших продуктах основана на наших сегодняшних знаниях и опыте. С правовой точки зрения из этого нельзя делать выводы по поводу обязательности определенных свойств того или иного продукта в определенных областях применения. Каждый потребитель наших продуктов должен самостоятельно и с полной ответственностью проверить их пригодность для использования в собственных конкретных условиях и на конкретных объектах. При этом потребитель должен соблюдать требования всех правил и других регулирующих актов, ограничивающих применение наших продуктов.

ООО «Материалы для пожаротушения»

222370, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. Промышленная, 34

Тел.: (017) 237-57-92, 266-47-64, факс (017) 237-11-09

e-mail: [materiali\\_dpt@mail.ru](mailto:materiali_dpt@mail.ru) УНП 691991445