

## Краска В-1501 «Элит»

**Назначение:**

Предназначена для высококачественной окраски помещений по кирпичным, бетонным, деревянным, оштукатуренным поверхностям, стеклообоям, гипсокартонным плитам, аквапанелям, ДВП, ДСП.

Водоразбавимая, нетоксичная, не имеет запаха, обладает хорошей паропроницаемостью, высокой кроющей способностью, создает шелковисто-матовую поверхность.

**Отличительные особенности:**

Уникальные свойства компонентов краски В-1501 дают ей следующие преимущества перед обычными водно-дисперсионными красками:

Высокая стойкость к влажному истиранию

Низкое грязеудержание

Баланс стойкости к образованию натеков и розливом

Хорошая стойкость к разбрызгиванию

Все перечисленные свойства позволяют увеличить промежуток времени, когда помещение будет нуждаться в повторной окраске, при этом стены и потолок будут сохранять прекрасный внешний вид.

В качестве дополнительных преимуществ следует отметить улучшенные характеристики нанесения и высокую кроющую способность.

**Основные характеристики:**

Стойкость к влажному истиранию (200 циклов).....1 класс

Укрывистость высущенной пленки.....не более 150 г/м<sup>2</sup>

Стойкость пленки к статическому воздействию воды.....не менее 12 часов

Адгезия покрытия основанию.....не менее 1 Мпа

Время высыхания до степени 3.....1 час

**Технология нанесения:**

Перед нанесением краски старые, непрочно держащиеся меловые или известково-меловые покрытия удалить механическим путем, очистить от грязи, жировых пятен, обеспылить, при необходимости зашпатлевать. Поверхности, окрашенные масляными красками, заматовать.

Для поверхностей, пораженных плесенью, водорослями и другими микроорганизмами, требуется обязательная обработка антисептическими составами.

В некоторых случаях для улучшения качества окрашиваемой поверхности и снижения расхода краски рекомендуется выполнить предварительное грунтование. В качестве грунтовки должен использоваться состав на основе акрилового связующего (ГЗ 2501). Окраску производят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния. Наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя краски при температуре 20±2°C составляет 1 час.

Для окраски использовать валики, кисти либо краскораспылитель.

**Ориентировочный расход:**

150-200 г/м<sup>2</sup> на гладкой поверхности при однослоином покрытии. Точный расход зависит от степени подготовленности окрашиваемой поверхности и определяется пробным нанесением.

**Срок хранения:**

Хранить в плотно закрытой таре при t не ниже +5°C и не более +30°C. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.

**Растворитель:** вода.

**ВНИМАНИЕ!** Вся информация о наших продуктах основана на наших сегодняшних знаниях и опыте. С правовой точки зрения из этого нельзя делать выводы по поводу обязательности определенных свойств того или иного продукта в определенных областях применения. Каждый потребитель наших продуктов должен самостоятельно и с полной ответственностью проверить их пригодность для использования в собственных конкретных условиях и на конкретных объектах. При этом потребитель должен соблюдать требования всех правил и других регулирующих актов, ограничивающих применение наших продуктов.

**ООО «Материалы для пожаротушения»**

222370, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. Промышленная, 34

Тел.: (017) 237-57-92, 266-47-64, факс (017) 237-11-09

e-mail: [materiali\\_dpt@mail.ru](mailto:materiali_dpt@mail.ru) УНП 691991445