

jooga

[Йоога]

Водно-дисперсионная полиакриловая глубокоматовая краска

Для стен и потолка

Экстрастойкая Выдерживает многократное мытье

Антибликовая Тиксотропная



Назначение

Для чистовой отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к качеству воздушной среды и микроклимату, с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в жилых помещениях, коридорах, гостиных, спальнях, детских комнатах, дошкольных и образовательных учреждениях. По бетонным, оштукатуренным, шпательным поверхностям, гипсокартону, стеклообоям.

Состав

Вода, наполнители, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Защитить неокрашиваемые места. Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать и нанести грунтовку talaalmi. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Покрытия из алкидных и масляных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку talaalmi на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Краску перемешать до однородности. Окрашивая первый слой ручным инструментом, разбавить краску чистой водой до 10% от объема, второй слой уже не разбавлять или разбавить до нужной вязкости не более 10% от объема. При безвоздушном распылении — не разбавлять.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой через 30 суток после окрашивания. Многократная влажная уборка со средствами без хлора, спиртов и абразивов.

Степень блеска не более:
2 (глубокоматовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
45-59 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,021")

Плотность:
1,35-1,40 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °С


Норма расхода:
11 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх покрытий из водно-дисперсионных,
алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9

